



technický list

Pomocný prostředek pro vyspravení vad dřeva HOLZKITTLÖSUNG

Popis výrobku:	směs nitrocelulózy , alkydové pryskyřice a bez aromatických rozpouštědel
technická dat	konzistence: bezbarvá hustá tekutina Viskozita: 180sek/DIN 4mm při 20 ⁰ C hustota: 0,9
použití	rozpustnost ve vodě: není vyspravení otvorů po hřebíčkách vyspravení spár na parketách vyspravení starých trámů vyspravení různých malých vad dřeva
pokyny použití	smíchat pomocný prostředek (Holzkittlösung) s jemným brusným prachem odpovídající dřeviny. Je obtížné přesně stanovit směšovací poměr, neboť je závislý od druhu dřeva. Je možné říci, že se potřebuje méně prostředku než dřevního prachu, neboť prostředek funguje jako pojidlo. Vzniklou pastu naneste stěrkou nebo malířskou stěrkou (špachtlí) . Vzniklou pastu uchovávejte v dobře uzavřené nádobě, jinak vytvrdne.
sušící čas	brousitelnost po jedné hodině. Po proschnutí přebrousit zrnem 150 nebo 220 hladce vybrousit
informace o výrobku	balení: 1 litr a 5 litrů
skladovatelnost	2 roky v uzavřeném originálním obalu
hořlavost	bod vzplanutí 17 ⁰ C UN 1263
upozorněn	prostředek pro vyspravení vad dřeva obsahuje přísádek proti zmenšení objemu při vysychání

.CIRANOVA výrobky jsou vyrobeny pro odborné zpracovatele.Zpracovatelské pokyny uvedené v technických listech jsou sestaveny po odpovídajících testech a dlouholetých zkušeností . Jsou sepsány podle našeho nejlepšího vědomí a zkušeností. Přesto doporučujeme před použitím tohoto výrobku podle možností a okolností jej přezkoušet. Z textu tohoto návodu nevyplývají žádné záruky